

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

STERZEL et al.

Group Art Unit: 1741

Serial No. 09/888,591

Examiner: Unassigned

Filed: June 26, 2001

For: DISPENSING OF SUSPENSIONS ON A MICROSCALE FOR THE PREPARATION OF MATERIAL SAMPLES IN COMBINATORIAL MATERIALS RESEARCH, AND THE TESTING THEREOF

CLAIM TO PRIORITY

Hon. Commissioner of Patents
and Trademarks
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in Germany under the International (Paris) Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act July 14, 1967) is hereby requested and the right of priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed.

Germany: 100 31 587.9

Filed: June 29, 2000

A certified copy of the priority document is attached.

Respectfully submitted,
KEIL & WEINKAUF

J B Keul

Herbert B. Keil
Reg. No. 18,967
Attorney for Applicants

1101 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20036
(202) 659-0100
HBK/mks

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 100 31 587.9

Anmeldetag: 29. Juni 2000

Anmelder/Inhaber: BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen/DE

Bezeichnung: Dosierung von Suspensionen im Mikromaßstab
zur Herstellung von Materialproben in der kombi-
natorischen Materialforschung sowie deren Prüfung

IPC: G 01 N, B 01 J

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 19. Juli 2001
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Agurks

BASF Aktiengesellschaft

29. Juni 2000
B00/0269 IB/SF/uj/bl

5

**Dosierung von Suspensionen im Mikromaßstab zur
Herstellung von Materialproben in der kombinatorischen
Materialforschung sowie deren Prüfung**

10

Die Erfindung betrifft Verfahren zur kombinatorischen Herstellung von Materialproben in Form einer zweidimensionalen Matrix im Oberflächenbereich eines flächigen Substrats. Zudem betrifft die Erfindung ein Verfahren zur kombinatorischen Testung von so erhaltenen Materialproben.

15

Die parallelisierte Herstellung und sehr schnelle serielle oder parallele Testung von Materialien mit geeigneten physikalischen oder chemischen Eigenschaften ist ein Gebiet in der Materialforschung, das gegenwärtig stark an Beachtung gewinnt.

20

Die WO 98/47613 offenbart eine Reihe von Verfahren, mit denen mittels Sputter-, CVD- oder PVD-Techniken Bibliotheken von potentiell interessanten Materialien erzeugt werden können. Im Kern betrifft diese Anmeldung die Verwendung geeigneter Maskentechniken, die eine definierte Abscheidung von mindestens 2 Komponenten (die als getrennte Substrate vorliegen) auf einem Substrat ermöglicht, wodurch Kompositmaterialien erhalten werden. Weiterhin können mit dem Verfahren durch Erzeugung von Gradienten auf dem besputterten Substrat komplette Bibliotheken von Materialien unterschiedlicher Zusammensetzung erzeugt werden.

25

30

Die beschriebenen Verfahren weisen eine Reihe von Nachteilen auf. Zum einen werden kontinuierliche kompakte Bibliotheken auf einem Substrat erzeugt, die erst nachträglich durch mechanische Trennung auf gewünschte Eigenschaften separat voneinander getestet und bezüglich ihrer Zusammensetzung analysiert werden können. Zum anderen sind die

durch diese Substratbeschichtungstechniken hergestellten Probenmengen sehr klein (wenige Milligramm oder Bruchteile davon als dünne Schichten auf Substraten mit Schichtdicken im Nanometer- bis unteren Mikrometer-Bereich), so daß eine definierte Behandlung wie Sinterprozesse oder Behandlung mit bestimmten Medien (Flüssigkeiten, Gase) Schwierigkeiten bereiten, insbesondere bei der Reproduktion von Prozeßparametern oder der reproduzierbaren Dosierung von Probenmengen. Ein weiterer Nachteil des Sputterverfahrens besteht darin, daß sich die Morphologie der hergestellten Materialien hinsichtlich Kristallinität und Korngröße sehr von der durch konventionelle Methoden, also durch Sintern von Pulvermischungen hergestellter Materialien unterscheiden kann.

10 Damit ist ein Erfolg dieser kombinatorischen Methode unsicher, weil Materialeigenschaften wie zum Beispiel Härte, Ionenleitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Dielektrizitätskonstante, elektrische Leitfähigkeit, Thermokraft, magnetische Eigenschaften, Porosität unter anderem in hohem Maße von der Kristallinität, der kristallographischen Beschaffenheit der Kristallite bzw. der Feinteiligkeit der Partikel, den Defekten und

15 Korngrenzen und anderen stark von den Herstellparametern beeinflussbaren Parametern und den Ausgangspulvern abhängen.

Die prioritätsältere, nicht vorveröffentlichte DE-A 199 55 789 betrifft ein Verfahren zur kombinatorischen Herstellung einer Bibliothek von Materialien, bei dem mindestens zwei unterschiedliche sprühfähige Materialkomponenten aus mindestens zwei Sprühdüsen auf ein Substrat gesprüht werden. Insbesondere wird dabei eine Spraypyrolyse durchgeführt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung eines Verfahrens zur kombinatorischen Herstellung von Materialproben in Form einer zweidimensionalen Matrix im Oberflächenbereich eines flächigen Substrats, das die Nachteile der bekannten Verfahren vermeidet und eine vereinfachte Verfahrensführung zuläßt. Zudem soll eine zuverlässige apparative Auslegung des Verfahrens bereitgestellt werden. Die erhaltenen Materialien sollen möglichst praxisnah hergestellt und untersucht werden, so daß spezielle, durch das kombinatorische Herstellungsverfahren bewirkte Effekte unterdrückt werden.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren zur kombinatorischen Herstellung von Materialproben in Form einer zweidimensionalen Matrix im Oberflächenbereich eines flächigen Substrats, bei dem mindestens zwei unterschiedliche dosierfähige Materialkomponenten als Suspension aus einer oder mehreren
5 Dosiervorrichtungen, die die Abgabe einzelner Suspensionstropfen erlauben, auf dieselbe Stelle des Substrats dosiert werden, so daß an unterschiedlichen Oberflächenbereichen des Substrats Materialien mit unterschiedlicher Zusammensetzung erhalten werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird durch Anwendung spezieller Dispergierhilfsmittel
10 und Dispergiertechniken, wie sie nachstehend beschrieben sind, besonders vorteilhaft ausgeführt.

Vorzugsweise ist das flächige Substrat dabei horizontal angeordnet und wird vertikal von oben beschickt, wobei die Dosiervorrichtungen so angeordnet sind, daß sich die
15 Dosierrichtungen in einer zum flächigen Substrat senkrechten oder davon abgewinkelten Ebene befinden.

Erfindungsgemäß können beliebige geeignete Dosiervorrichtungen eingesetzt werden, die die Abgabe einzelner Suspensionstropfen erlauben. Bevorzugt erfolgt dabei die Dosierung
20 durch Verschieben beweglicher Kolben in der Dosiervorrichtung (bzw. in einem entsprechenden Hohlraum der Dosiervorrichtung). Besonders bevorzugt werden Spritzen als Dosiervorrichtungen eingesetzt. Bei der besonders vorteilhaften miniaturisierten Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden Mikroliter-Spritzen eingesetzt, die
ein Volumen von 1 bis 1000 Mikroliter, besonders bevorzugt 10 bis 100 Mikroliter
25 aufweisen.

Vorzugsweise wird eine Vielzahl unterschiedlich zusammengesetzter Materialien auf einem Substrat erzeugt. Vorzugsweise werden mindestens 100, besonders bevorzugt mindestens 1000 unterschiedliche Materialien auf dem Substrat gebildet.

Vorzugsweise setzt man die als Komponenten der herzustellenden Materialkombinationen vorliegenden Pulver unter Einsatz geeigneter Dispergiermittel sowie organischer Lösungsmittel und/oder Wasser zu hochkonzentrierten Teilchensuspensionen um. Diese werden vorzugsweise direkt über feste Kolben in der Art von Mikroliterspritzen oder
5 indirekt über als flüssige Kolben dienende Sperrflüssigkeiten in eine geeignete Spritze beziehungsweise Kanüle eingesaugt. Die eingesaugten Suspensionen werden sodann an einem vorgewählten Ort in Menge und Geschwindigkeit rechnergesteuert im Oberflächenbereich eines flächigen Substrats abgelegt.

10 Der Ausdruck „im Oberflächenbereich“ bedeutet, daß die Materialien beispielsweise auf einem flächigen Substrat gebildet werden, wobei die dosierten Materialkomponenten nicht in das Substrat eindringen. Dies ist beispielsweise bei glatten Metall-, Keramik- oder Kunststoffsubstraten der Fall, in denen beispielsweise die dosierten Materialkomponenten in Vertiefungen aufgenommen werden können.

15

Es kann sich aber auch um zumindest teilweise poröse Substrate handeln, in die die dosierten Materialkomponenten zumindest teilweise einziehen oder eindringen. Dabei wird erfindungsgemäß das Material in der obersten Schicht des flächigen Substrats gebildet, d. h. im Oberflächenbereich. In diesem Fall beträgt die Eindringtiefe der dosierten
20 Materialkomponenten vorzugsweise maximal 100 µm, insbesondere maximal 10 µm.

Der Ausdruck „Flächiges Substrat“ bedeutet ein Substrat, das sich in zwei Raumrichtungen wesentlich stärker erstreckt als in der dritten Raumrichtung. Das flächige Substrat muß nicht eben sein, es kann sich beispielsweise um eine Reihe von Schälchen oder
25 Vertiefungen auf oder in einer Platte handeln. Beispielsweise kann es sich um eine Tüpfelplatte handeln oder eine entsprechende Platte, die in regelmäßigen Abständen Vertiefungen aufweist. Die genaue Ausgestaltung des flächigen Substrates ist jedoch nicht beschränkt. Es können auch auf andere geeignete Weise einzelne Abschnitte (Matrixelemente) auf dem flächigen Substrat abgetrennt sein.

30

Der Ausdruck „unterschiedliche Oberflächenbereiche“ beschreibt auf der Oberfläche des Substrats liegende räumlich voneinander unterschiedene Bereiche. Vorzugsweise sind

diese Bereich räumlich voneinander abgegrenzt, so daß sich das flächige Substrat in einzelne definierte Plätze unterteilt.

5 Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung wird das flächige Substrat dadurch in einzelne definierte Plätze unterteilt, daß die Dosierungen auf das Substrat in einem räumlichen Abstand erfolgt, der ein Zusammenfließen von dosierten Suspensionstropfen auf dem Substrat verhindert.

10 Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung wird das flächige Substrat dadurch in einzelne definierte Plätze unterteilt, daß auf das flächige Substrat eine mit Bohrungen versehene Matrixplatte aufgelegt wird, die Dosierung in die Bohrungen erfolgt, die dosierten Suspensionstropfen mindestens so weit getrocknet werden, daß sie beim Abheben der Matrixplatte nicht auf dem Substrat zusammenfließen, und die Matrixplatte nach dem Trocknen abgehoben wird.

15 Dabei werden vorzugsweise pro Platz auf dem Substrat insgesamt 1 bis 1000 µl, besonders bevorzugt 5 bis 100 µl Suspension dosiert.

20 Bei einer bevorzugten Durchführung legt man auf das eigentliche Substrat eine mit Bohrungen versehene Matrixplatte. In die Bohrungen werden die Suspensionen gleichzeitig oder nacheinander eindosiert, die Suspensionen über eine kleine geeignete Mischvorrichtung gemischt und nach teilweisem Eintrocknen der Mischung die Matrixplatte abgehoben. Als Material für die Matrixplatte werden wenig benetzbare Fluorkunststoffe wie Polytetrafluorethylen, Polyvinylidenfluorid oder ECTFE eingesetzt.

25 Je nach Screeninganforderungen weisen die Matrixplatten Dicken von 0,5 bis 5 mm auf, bevorzugt 1 bis 2 mm. Die darin befindlichen Bohrungen zur Aufnahme der Suspensionen oder deren Mischungen haben Abstände von 1-2 mm, ihre Durchmesser betragen an der Basis 1-3 mm. Zur besseren Entformung weisen die Bohrungen Schrägen von mindestens 5° auf, wodurch die Materialproben die Form von stumpfen Kegeln erhalten, die mit der

30 größeren Fläche auf der Substratplatte stehen. Auf eine Substratplatte von 150 x 150 mm Kantenlänge lassen sich so 1.000 bis 2.000 Materialproben unterbringen. Es ist auch möglich, ohne Matrixplatten zu arbeiten. Dazu muß gewährleistet sein, daß z.B. aus

Mikroliterspritzen abgelegte Tropfen auf der Substratplatte nicht auseinanderfließen. Um dies zu gewährleisten, werden die Feststoffteilchen in Flüssigkeiten suspendiert, die einerseits eine möglichst hohe Oberflächenspannung aufweisen, andererseits mit der Substratplatte keine Wasserstoffbrückenbildung ausbilden. So fließt ein Tropfen aus
5 Formamid mit seiner hohen Oberflächenspannung von 58 dyn/cm (Raumtemperatur) auf einer Fluorkunststoffplatte kaum auseinander, jedoch stärker auf einer Siliciumcarbidplatte. Ideal verhalten sich dagegen Lösungsmittel mit hoher Oberflächenspannung, die kaum Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden können, insbesondere Propylencarbonat, Ethylencarbonat oder Gamma-Butyrolacton, die auf
10 Siliziumcarbid, Titannitrid oder Gold Tropfen mit Randwinkeln nahe 90° ausbilden.

Die Erfindung betrifft zudem ein Verfahren zur kombinatorischen Testung der so erhaltenen Bibliotheken von Materialien, bei dem die auf einzelnen definierten Plätzen des Substrats vorliegenden Materialproben mit physikalischen und/oder chemischen Verfahren
15 auf eine gewünschte Eigenschaft untersucht werden.

Die grundsätzliche Idee der Erfindung unter Benutzung von zwei oder mehreren Teilchensuspensionen besteht darin, daß mittels zweier oder mehrerer Dosiervorrichtungen unterschiedliche Materialkomponenten auf ein Substrat mit definierten Probenplätzen
20 aufgebracht werden.

In einer Ausführungsform werden die Suspensionen der Komponenten aus einem gerührten Vorratsgefäß mittels von Aktuatoren bewegten Mikroliterspritzen für jede Komponente getrennt aufgezogen. Die Mikroliterspritzen werden je an einem Roboterarm
25 so aufeinander zugefahren, daß sie auf einem gedachten Kegelmantel liegen und die Öffnungen der Kanäle sich nahezu in einem Punkt berühren. In diesem Punkt werden aus Spritzen über die Aktuatoren definierte Mengen der jeweiligen Suspensionen dosiert, und der so generierte Tropfen wird entweder durch Abheben der Spritzen oder Anheben der Substratplatte, bis der Tropfen die Substratplatte berührt, und Abheben der Spritzen auf der
30 Substratplatte abgelegt. Entweder wird frei auf die Platte abgelegt oder in die Kavität einer Matrixplatte.

Wird aus den Spritzen mit verschiedener Geschwindigkeit gleichzeitig dosiert, so kann bei Gesamtvolumina um 10 µl auf zusätzliches Mischen verzichtet werden: Oft ist im nachfolgenden Sinterschritt die Diffusionsgeschwindigkeit im Festkörper so groß, daß die Komponenten im Festkörper entsprechend dem thermodynamischen Gleichgewicht verteilt werden.

Ansonsten kann die Komponentenmischung innerhalb einer Kavität einer Matrixplatte vermischt werden. Dies kann in Form einer Vormischung geschehen mit anschließender Plazierung der Mischung auf dem flächigen Substrat oder direkt auf demselben beziehungsweise in dessen Kavitäten.

In einer bevorzugten Ausführung legt man die Tropfen der Komponenten nicht sofort auf der eigentlichen Substratplatte ab, sondern man legt sie auf einer weiteren Platte ab, mischt die Komponenten auf der getrennten Platte und überführt die Mischung dann mit einer einzigen Dosierspritze auf die eigentliche Substratplatte. Dies hat den Vorteil, daß man mit Sicherheit ein homogen vermisches Material erhält. Außerdem kann man eine etwas größere Menge anmischen, zum Beispiel 20–100 µl, die sich mit geringerem Fehler dosieren läßt, und verwendet von dieser Menge nur einen Teil, zum Beispiel 5 bis 20 µl. Diese Verfahrensweise ist dadurch gekennzeichnet, daß die dosierfähigen Materialkomponenten zunächst auf einem Hilfssubstrat dosiert und vermischt werden und die Mischung sodann mit der Dosiervorrichtung aufgenommen und auf das Substrat dosiert wird.

Es ist auch möglich, den direkten Kontakt eines Spritzenkolbens mit den Suspensionen zu vermeiden, indem man über die Spritzen selbst nur eine inerte und mit dem Suspensionsmittel nicht mischbare Flüssigkeit bewegt und mit dem so erzeugten flüssigen Kolben die Suspensionen aufsaugt und dosiert. Dieses Vorgehen bringt den Vorteil, daß ein metallischer Kolben nicht im Kontakt mit suspendierten harten Teilchen steht.

In einer weiteren Ausführungsform ist es möglich, die Suspensionen der Komponenten nacheinander in die gleiche Spritze mit festem oder flüssigem Kolben zu saugen und daraus die Suspensionen zu dosieren, wobei die Spritze komplett entleert wird. Bei dieser

Ausführungsform ist ein nachträgliches Homogenisieren der Komponentenmischung angezeigt.

Es ist angezeigt, die Kuppe der Proben nach dem Antrocknen und solange die
5 Pulverhäufung noch fließfähig ist, über einen automatisch geführten Stift mit planer
Stirnfläche zu ebnen, um für Meßsonden beim späteren Screening eine möglichst ebene
Auflagefläche zu haben. Dies ist weniger von Bedeutung, wenn ringförmige Sonden zum
Einsatz kommen, die sich um die Wölbung legen.

10 Das Füllen der Spritzen und Dosieren der Suspensionen wird über einen Rechner gesteuert,
der auch die Screening-Apparatur steuert. Entsprechend den Vorgaben werden die Mengen
der einzelnen Komponenten den Ortskoordinaten auf der Substratplatte zugeordnet und
dort dosiert beziehungsweise vorgemischt. Dabei können die Mischungsverhältnisse über
einen Zufallsgenerator bestimmt werden. Einzugebende Vorgaben sind beispielsweise die
15 Unterteilung der Anteile der einzelnen Komponenten, oder es wird vorgegeben, daß
bestimmte Komponenten mit einem Mindest- oder Maximalanteil an der Mischung
beteiligt sein sollen.

Die ausgeführten Kombinationen, die normalerweise nicht wiederholt werden, werden
20 gespeichert. Wird an der Stellung eines Spritzenaktuators festgestellt, daß die Spritze neu
zu füllen ist, so fahren alle Spritzen zu den Vorratsbehältern und werden frisch befüllt.

Zur Herstellung und Ablegung einer Komponentenmischung werden pro Mischung nur 1-
100 Sekunden benötigt.

25

Im gleichen Zeitmaßstab werden die Proben gescreent. Inklusiv des sich nach der
Synthese anschließenden Sinterns zum eigentlichen Material und paralleler Nutzung der
Zeiten von Probeneinstellung, Sintern und Screenen können pro 24 Stunden je nach
Probengröße und Prüfdauer 1.000 bis 5.000 Materialproben gescreent werden.

30

Nach Antrocknen der Materialproben auf der Substratplatte wird die Substratplatte in einen
Sinterofen überführt, in welchem bei materialadäquaten Temperaturen und Atmosphären

die eigentlichen zu screenenden Materialien erzeugt werden. Hierbei werden die Proben mit Geschwindigkeiten von 1 bis 20 °C/min aufgeheizt, 0,5 bis 5 Stunden bei Sintertemperatur belassen, und danach wird der Ofen abgekühlt. Beim Sintern schrumpfen die Proben üblicherweise entsprechend dem Volumenanteil, der nicht mit anorganischem
5 Pulver ausgefüllt war. Bei 50 % Volumenanteil beträgt der lineare Schrumpf beispielsweise ca. 21 %. Nach Entnahme der Platte aus dem Ofen und nach Abkühlen wird sie dem Screening-Roboter zugeführt, der die zu optimierende Eigenschaft abprüft.

Der Screening-Roboter führt seine Sonde entsprechend dem EDV-Programm und den
10 Koordinaten der Materialproben über die Proben und prüft einen Zyklus entsprechend den Prüfvorgaben. Entsprechend der zu prüfenden Eigenschaften sind die Prüfsonden gestaltet: Sollen mechanische Eigenschaften wie Härte oder Steifigkeit geprüft werden, so verwendet man eine steife Substratplatte, zum Beispiel aus Siliziumcarbid. Die Prüfsonde trägt einen Diamanten, der auf die Proben gedrückt wird, das Kraft/Weg-Diagramm wird
15 gemessen und im Rechner Probe für Probe gespeichert. Die Messungen können bei verschiedenen Temperaturen oder temperierter Sonde vorgenommen werden.

Das Screenen dielektrischer Eigenschaften erfolgt, indem die Materialproben auf einer elektrisch leitenden Substratplatte befindlich sind, zum Beispiel Siliziumcarbid oder auf
20 einer mit Gold oder Titannitrid beschichteten Keramik- oder Metallplatte, und die Sonde mit einer konstanten Prüfkraft aufgelegt wird. Sodann wird an die Materialprobe eine Wechselspannung mit interessierender Frequenz und Spannung angelegt und die interessierenden dielektrischen Eigenschaften gemessen. Auch dies kann bei verschiedenen Meßtemperaturen erfolgen.

25

Zum Screenen magnetischer Eigenschaften trägt die Sonde eine Minispule, die mit Strömen variabler Frequenz beaufschlagt wird. Über eine Sekundärspule erhält man die Informationen über magnetische Permeabilität, Hysteresewerte, Gütefaktoren oder sonstige wichtige Eigenschaften. Die Substratplatte sollte zur Vermeidung störender Wirbelströme
30 aus einem nichtleitenden Material wie Aluminium- oder Zirkonoxid bestehen.

Zum Screenen der Oxidations- bzw. Zunderfestigkeit von Materialien werden die Proben samt inerten Substratplatten in der interessierenden Atmosphäre aufgeheizt, und mit einer Kamera werden das Verschwinden des Reflexionsvermögens, die Ausbildung von Anlauffarben oder sonstige Verfärbungen und Veränderungen beobachtet.

5

Zum Screenen der Medienbeständigkeit werden die Materialproben samt inerte Substratplatte aus keramischen Materialien dem gasförmigen oder flüssigen Medium bei interessierenden Temperaturen ausgesetzt und in einem ersten Schritt auf optisch sichtbare Veränderungen hin geprüft.

10

Elektrische Widerstände bzw. Impedanzen können über eine angelegte Elektrode frequenzabhängig geprüft werden.

Thermospannungen und Thermoströme können an den einzelnen Materialproben durch Anlegen einer temperierten Elektrode relativ zueinander gescreent werden.

15

Die Ionenleitfähigkeit der Materialproben kann ebenfalls leicht gescreent werden. So lässt sich das Leitvermögen für Sauerstoffionen screenen, indem man den elektrischen Widerstand bei bestimmten Temperaturen und Sauerstoffpartialdrücken mißt.

20

Die Speicherfähigkeit von Materialproben für Gase, beispielsweise Wasserstoff oder Sauerstoff lässt sich schnell screenen, indem die Substratplatte mit den Materialproben bei Raumtemperatur dem zu prüfenden Gas ausgesetzt wird. Anschließend werden die Proben kurz mit einem geheizten Röhrchen kontaktiert, das mit einem Massenspektrometer verbunden ist, um zu messen, ob und wieviel des Gases bei vorgegebenen Temperaturen oder während des Aufheizens abgegeben wird.

25

Lichtelektrische Effekte lassen sich schnell screenen, indem der elektrische Widerstand oder Ausbildung einer Photospannung bei Änderung der Belichtung gemessen wird.

30

Besonders einfach gestaltet sich das Screenen nach Supraleitfähigkeit. Die Materialproben werden von der Substratplatte abgeschert und in einen Thermobehälter überführt, der zum

Beispiel flüssigen Stickstoff enthält. Am Boden des Behälters befindet sich ein Permanentmagnet. Materialproben, die schwimmen oder schweben, weisen Sprungtemperaturen von mindestens -196 °C auf. Je nach Kühlmedium kann das Niveau der zu screenenden Sprungtemperaturlimits eingestellt werden.

5

Viele marktrelevante Materialeigenschaften können so schnell und einfach gescreent werden.

10 Liefern Tests direkt oder über Meßwandler Meßwerte, so werden diese für jede Materialprobe oder Koordinate auf der Substratplatte gespeichert, wie zum Beispiel Meßkurven. Das EDV-Programm wird so gestaltet, daß ein besonders charakteristischer Wert in einer Farbskala auf einem Bildschirm dargestellt wird. So erhält man mit einem Blick eine Übersicht über diese charakteristische Größe auf der gesamten Substratplatte. Interessant erscheinende Punkte werden angeklickt (aufgerufen), und man erhält sowohl
15 die Meßkurve als auch weitere wichtige Parameter wie dosierte Zusammensetzung, Koordinaten, etc.

Vorzugsweise sind die Materialkomponenten ausgewählt aus Suspensionen und Pulvern von Elementen der Gruppen IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB und VIII, Lanthanoiden, Actinoiden, IA, IIA, IIIA, IVA, VA und VIA oder deren Verbindungen oder Gemischen davon. Unter Pulver sind sowohl Metallpulver als auch Oxide, Carbide oder Nitride zu verstehen. Dabei können die Suspensionsmittel zum Beispiel Wasser, Paraffine oder
20 Gemische von Lösungsmitteln mit geeigneten Dispergatoren wie etwa organischen Additiven sein. Werden Suspensionen dosiert, so sollten die Partikel, die in der Dispersion/Suspension enthalten sind, vorzugsweise kleiner als 50 Mikrometer, besonders bevorzugt kleiner als 10 Mikrometer sein, um eine Verstopfung der Düsen zu vermeiden.
25


Für das erfindungsgemäße Verfahren ist es vorteilhaft, feinteilige Pulver in stabile Suspensionen zu überführen. Um möglichst wenig Dispergiermittel verdampfen zu müssen
30 und eine hohe Sinterdichte zu erhalten, sollten möglichst hohe Volumenanteile von Feststoff bei gleichzeitig niedriger Viskosität der zu dosierenden Suspensionen eingesetzt

werden. Volumengehalte von vorzugsweise 20 bis 50 Vol.-%, besonders bevorzugt 35 bis 45 Vol.-% werden beim Einsatz geeigneter Dispergatoren erhalten.

Da sich die Anforderungen an Dispergatoren durch die große Zahl verschiedener Pulver und möglicher Dispergiermedien stark unterscheiden, sind unwirtschaftliche Einzellösungen für Dispergierprobleme, das heißt ein bestimmter Dispergator für eine spezielle Kombination von Pulver und Dispergiermedium, weit verbreitet.

Dagegen weisen Dispergatoren der Formel I

10






ein sehr breites Wirkungsspektrum auf.

15 Im einzelnen haben die Variablen und Gruppierungen folgende Bedeutung:

A Sauerstoff oder eine $-\text{CO}-\text{O}-$ Gruppe, vorzugsweise Sauerstoff, wenn x und y für 1 stehen; weiterhin Stickstoff, wenn $x + y = 3$ ist,

20 B Ethylen oder 1,2-Propylen, vorzugsweise Ethylen,

Z eine der Gruppen




wobei folgende Gruppen bevorzugt sind:

5 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}^+ \text{R}^2\text{R}^3-\text{CH}_2-\text{CO}_2-$,

D⁻ Acetat, Formiat, Propionat oder Hydroxyd, vorzugsweise Acetat,

E⁻ Carboxylat oder Sulfonat, vorzugsweise Carboxylat,

M eine Brückengruppierung zur Vervollständigung eines Pyrrolidon-, - oder Succinimid- oder Maleinimidrings als Gruppierung



15

n 1 bis 50, vorzugsweise 2 bis 25,

q 1 bis 4, vorzugsweise 1,

x, y 1 oder 2 mit der Maßgabe, daß $x+y \leq 3$ ist,

5 R^1 (C₈-C₃₀)- Alkylgruppe oder wenn A = 0 (C₄-C₁₂)-alkylsubstituierter Phenylrest, vorzugsweise (C₁₂-C₁₈)-Alkylgruppe, darunter besonders Gemische aus (C₁₃/C₁₅)-Oxoalkoholresten sowie (C₁₂/C₁₄)- und (C₁₆/C₁₈)-Fettalkoholresten; im Fall, daß A für Sauerstoff steht, vorzugsweise tert. – Butyl-, iso-Octyl- und iso-Nonylphenyl,

10 R^2, R^3, R^4 Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, vorzugsweise Wasserstoff oder Methyl,

 R^5 Wasserstoff, Methyl.

Bei den Verbindungen (I) handelt es sich um Alkylenoxid- oder Polyalkylenoxiderivate mit Resten (R¹)_x-A- und -Z als terminierende Gruppen.

15

Die Dispergatoren der allgemeinen Formel (I) finden erfindungsgemäß Verwendung zur Dispergierung feinteiliger Feststoffe in einem fließfähigen Medium (Dispergiermittel). Sie sind beispielsweise in EP-A-0 582 209 beschrieben.

20 Derartige Feststoffe sind bevorzugt oxidische oder nichtoxidische anorganische Pulver und Metallpulver.


 Feinteilig bedeutet, daß die mittleren Korngrößen im allgemeinen 0,1 bis 10 µm betragen.

25 Fließfähige Medien (Dispergiermittel) umfassen Flüssigkeiten, die bei Raumtemperatur flüssig sind, wie Wasser oder organische Lösungsmittel wie Alkohole, Ether, Etheralkohole, Ester, Ketone, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Amine, Amide und Nitroverbindungen. Es können auch Mischungen dieser Stoffe verwendet werden.


30

Aus den oben genannten feinteiligen Feststoffen, den fließfähigen Medien sowie Verbindungen der Formel (I) sind erfindungsgemäß zu applizierende Suspensionen erhältlich.


- 5 Die Herstellung der erfindungsgemäß eingesetzten Suspensionen erfolgt in an sich bekannter Weise. So hat es sich besonders bewährt, die Dispergierung mit Ultraschallwellen vorzunehmen, indem Dispergiermedium und Dispergator in einem Ultraschallbad mit dem Feststoff versetzt werden.
- 10 Für größere Ansätze wird man zweckmäßigerweise auf die Vermahlung, zum Beispiel in einer Schwingmühle oder Kugelmühle, zurückgreifen. Auch extrem schnell laufende Rührwerke sind zur Dispersionsbereitung geeignet. Diese weisen Drehzahlen von 3.000 bis 40.000 min⁻¹ auf.
- 15 Im Sinne der Erfindung als hocheffektive Dispergatoren zur Herstellung von Zubereitungen stabiler, hochkonzentrierter und niedrigviskoser Suspensionen sind auch Dispergatoren der folgenden Formeln gut geeignet:



oder




oder




- 16 -

in denen R_1 ein aliphatischer Kohlenwasserstoffrest mit 10 bis 40 C-Atomen, A die Gruppierung $-O-$ oder





5


R_2 an unterschiedlichen Positionen unabhängig voneinander $-H$, $-CH_3$ oder $-CH_2-CH_3$, B die Gruppierung $-HSO_3$, $-H_2PO_4$,



10



15 in der Z für Wasserstoff, Alkalimetall oder Ammonium, x für eine ganze Zahl von 1 bis 3 und y für H oder $-CH_3$ steht, D die Gruppierung $>N-$ oder



20

in der x ebenfalls die obige Bedeutung hat und n eine ganze Zahl von 1 bis 40 ist, bedeutet.

Vorzugsweise werden von den Dispergiermitteln 0,1 bis 10 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,5 bis 5 Gew.-%, bezogen auf den Feststoff eingesetzt.

25

Werden Wasser oder sehr polare organische Lösungsmittel als Suspensionsmedium eingesetzt, so hat sich die sogenannte ionische Stabilisierung der in Schwebe zu haltenden Teilchen als günstig erwiesen. Für die erfindungsgemäße Anwendung als besonders gut geeignet haben sich Dispergatoren erwiesen, die Salze der Ölsäure mit
30 Tetramethylammoniumhydroxid oder Tetrabutylammoniumhydroxid im Molverhältnis 1:1 sind.

Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur Durchführung des beschriebenen Verfahrens, umfassend einen rechnergesteuert bewegbaren Roboterarm, der eine oder mehrere 1 bis 1000 µl fassende Dosiervorrichtungen, z.B. Spritzen trägt, sowie einen Rechner zur Ansteuerung des Roboterarms.

5

Beispiele

Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Suspensionsherstellung sowie die Dosierbarkeit der Suspensionen.

10

Beispiel 1:

81,4 g eines nicht porösen Carbonyleisenpulvers mit Korngrößen zwischen 2 und 8 µm, 11,8 g t-Amylalkohol und 0,5 g eines Dispergators, der durch Ethoxylierung eines C₁₃/C₁₅-Fettalkoholgemisches mit durchschnittlich 7 Mol Ethylenoxid pro Mol Fettalkohol, Substitution der endständigen OH-Gruppe durch eine NH₂-Gruppe und deren Umsetzung mit Maleinsäureanhydrid hergestellt wurde, wurden mit einem ultraschnellen Rührer mit 12 mm Durchmesser bei 15.000 min⁻¹ über ca. 15 min gemischt.

15

20 Es wurde eine Suspension erhalten, die 40 Vol.-% Eisenpulver enthielt.

Diese Suspension wurde durch eine Mikroliterspritze mit 10 µl Gesamtinhalt eingesaugt. Der Kolbendurchmesser der Spritze betrug 0,5 mm, der Kanüledurchmesser ca. 0,2 mm bei 45 mm Kanülenlänge.

25

Nach 5 min Lagerung der gefüllten Spritze wurden 2 µl dosiert, nach weiteren 10 min Lagerung 3 µl und nach nochmaligen 10 min Lagerung der Rest von 5 µl ohne Schwierigkeiten. Diese Dosierprozedur wurde ohne Schwierigkeiten zehnmal wiederholt.

30 Beispiel 2:

39,5 g eines Aluminiumoxidpulvers mit einem Maximum der Korngrößenverteilung bei 0,9 µm, 13,8 g Propylencarbonat sowie 0,7 g des Tetrabutylammoniumsalzes der Ölsäure

wurden wie in Beispiel 1 gemischt. Es wurde eine stabile Suspension erhalten, die 45 Vol.-% Aluminiumoxid enthält. Diese Suspension ließ sich ohne Schwierigkeiten mit einer Mikroliterspritze mit den Dimensionen aus Beispiel 1 im gleichen Dosierzcyklus dosieren.

5 Beispiel 3:

39,5 g des Aluminiumoxids aus Beispiel 2 wurden analog Beispiel 2 mit 11,5 g Wasser sowie 0,7 g Tetrabutylammoniumsalz der Ölsäure gemischt. Die erhaltene stabile Suspension hatte einen Gehalt von 45 Vol.-% Aluminiumoxid und ließ sich wie in Beispiel 10 1 gezeigt ohne Schwierigkeiten dosieren.

Beispiel 4:

330,5 g des Eisenpulvers aus Beispiel 1 wurden analog diesem Beispiel mit 67,3 g 15 Propylencarbonat sowie 2,0 g des Salzes aus Ölsäure und Tetrabutylammoniumhydroxid gemischt. Die so erhaltene Suspension hatte einen Gehalt von 42 Vol.-% Eisenpulver und ließ sich ohne Schwierigkeiten aus einer 10 µl-Spritze dosieren. Auf verschiedensten Unterlagen, nämlich Stahl, Aluminiumoxid, Gold und Titannitrid wurden nicht auseinanderfließende Tropfen mit Randwinkeln von 70-90° erhalten.

20

Beispiel 5:

100 g Aluminiumoxid aus Beispiel 2 wurden analog diesem Beispiel mit 31,4 g Gamma- 25 Butyrolacton sowie 3,0 g des Salzes aus Ölsäure und Tetrabutylammoniumhydroxid gemischt. Die so erhaltene Suspension hatte einen Gehalt von 45 Vol.-% Aluminiumoxidpulver und ließ sich ohne Schwierigkeiten aus einer 10 µl-Spritze dosieren.

Auf Stahl, Aluminiumoxid, Zirkonoxid, Gold und Titannitrid flossen die Tropfen bei der Ablage nicht auseinander. Sie wiesen Randwinkel von 80-90° auf.

30

BASF Aktiengesellschaft

29. Juni 2000
B00/0269 IB/SF/uj/bl

5

Patentansprüche

1. Verfahren zur kombinatorischen Herstellung von Materialproben in Form einer zweidimensionalen Matrix im Oberflächenbereich eines flächigen Substrats, bei dem mindestens zwei unterschiedliche dosierfähige Materialkomponenten als Suspension aus einer oder mehreren Dosiervorrichtungen, die die Abgabe einzelner Suspensionstropfen erlauben, auf dieselbe Stelle des Substrats dosiert werden, so daß an unterschiedlichen Oberflächenbereichen des Substrats Materialien mit unterschiedlicher Zusammensetzung erhalten werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das flächige Substrat horizontal angeordnet ist und vertikal von oben beschickt wird, wobei die Dosiervorrichtungen so angeordnet sind, daß sich die Dosierrichtungen in einer zum flächigen Substrat senkrechten oder davon abgewinkelten Ebene befinden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Dosierung durch Verschieben beweglicher Kolben in der Dosiervorrichtung erfolgt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die dosierfähigen Materialkomponenten zunächst auf einem Hilfssubstrat dosiert und vermischt werden und die Mischung sodann mit der Dosiervorrichtung aufgenommen und auf das Substrat dosiert wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die dosierfähigen Materialkomponenten ausgewählt sind aus Suspensionen von Pulvern der Elemente der Gruppen IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB oder VIII,

Lanthanoiden, Actinoiden, IA, IIA, IIIA, IVA, VA, VIA des Periodensystems der Elemente oder deren Verbindungen oder Gemischen davon.

- 5 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das flächige Substrat in einzelne definierte Plätze unterteilt ist, die räumlich voneinander abgegrenzt sind.
- 10 7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das flächige Substrat dadurch in einzelne definierte Plätze unterteilt wird, daß die Dosierungen auf das Substrat in einem räumlichen Abstand erfolgen, der ein Zusammenfließen von dosierten Suspensionstropfen auf dem Substrat verhindert.
- 15 8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das flächige Substrat dadurch in einzelne definierte Plätze unterteilt wird, daß auf das flächige Substrat eine mit Bohrungen versehene Matrixplatte aufgelegt wird, die Dosierung in die Bohrungen erfolgt, die dosierten Suspensionstropfen mindestens soweit getrocknet werden, daß sie beim Abheben der Matrixplatte auf dem Substrat nicht zusammenfließen, und die Matrixplatte nach dem Trocknen abgehoben wird.
- 20 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß pro Platz auf dem Substrat insgesamt 1 bis 1000 µl Suspension dosiert werden.
- 25 10. Verfahren zur kombinatorischen Testung von Materialproben, die nach einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 erhalten werden, bei dem die auf einzelnen definierten Plätzen des Substrats vorliegenden Materialproben mit physikalischen und/oder chemischen Verfahren auf eine gewünschte Eigenschaft hin untersucht werden.
- 30 11. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend einen rechnergesteuert bewegbaren Roboterarm, der eine oder mehrere 1 bis 1000 µl fassende Dosiervorrichtungen trägt, sowie einen Rechner zur Ansteuerung des Roboterarms.

BASF Aktiengesellschaft

29. Juni 2000
B00/0269 IB/SF/uj/bl

5

Zusammenfassung

10 In einem Verfahren zur kombinatorischen Herstellung von Materialproben in Form einer
zweidimensionalen Matrix im Oberflächenbereich eines flächigen Substrats werden
mindestens zwei unterschiedliche dosierfähige Materialkomponenten als Suspension aus
einer oder mehreren Dosiervorrichtungen, die die Abgabe einzelner Suspensionstropfen
erlauben, auf dieselbe Stelle des Substrats dosiert, so daß an unterschiedlichen
Oberflächenbereichen des Substrats Materialien mit unterschiedlicher Zusammensetzung
15 erhalten werden.